

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年5月26日 (26.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/047199 A1(51) 国際特許分類: C03C 10/00, C03B 8/02,
B82B 1/00, H01M 4/02, 4/48, 10/40

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016981

(22) 国際出願日: 2004年11月16日 (16.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語


(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-386694
2003年11月17日 (17.11.2003) JP
特願 2004-271984 2004年9月17日 (17.09.2004) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立
行政法人産業技術総合研究所 (NATIONAL INSTI-
TUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE ANDTECHNOLOGY) [JP/JP]; 〒1008921 東京都千代田区
麹町一丁目三番一号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 周 豪慎 (ZHOU,
Haoshen) [CN/JP]; 〒3058568 茨城県つくば市梅園
1-1-1 中央第2 独立行政法人産業技術総合研
究所内 Ibaraki (JP). 本間 格 (HOMMA, Itaru) [JP/JP]; 〒
3058568 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第2 独立
行政法人産業技術総合研究所内 Ibaraki (JP).(74) 代理人: 小越 勇 (OGOSHI, Isamu); 〒1050002 東京都
港区愛宕一丁目2番2号 虎ノ門9 森ビル3 階 小越
国際特許事務所 Tokyo (JP).(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

[続葉有]

(54) Title: NANOCRYSTAL OXIDE/GLASS COMPOSITE MESOPOROUS POWDER OR THIN FILM, PROCESS FOR PRO-
DUCING THE SAME, AND UTILIZING THE POWDER OR THIN FILM, VARIOUS DEVICES, SECONDARY BATTERY AND
LITHIUM STORING DEVICE(54) 発明の名称: ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポラス粉末又は薄膜、その製造法及び同粉末又は薄膜
を用いる各種デバイス並びに二次電池及びリチウム貯蔵デバイス

a... NANOCRYSTAL

b... MULTICOMPONENT GLASS PHASE

(57) Abstract: [PROBLEMS] To realize (1) production of a composite mesoporous powder or thin film composed of microcrystalline metal oxide/glass of three-dimensional structure with a large specific surface area; (2) having a framework of porous structure constituted of nanocrystalline metal oxide crystal and a slight amount of glass phase (SiO_2 or P_2O_5 or B_2O_3); (3) controlling of the crystal growth of metal oxide by a slight amount of glass phase (SiO_2 or P_2O_5 or B_2O_3); (4) simplification of the production process; and (5) use thereof in production of a lithium intercalation electric device, photocatalytic device, solar cell and energy storing device. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] There is provided a nanocrystal oxide/glass composite mesoporous powder or thin film characterized by having a three-dimensional structure with regularly arranged mesopores; and provided a secondary battery comprising the same.

[続葉有]

明 細 書

ナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜、その製造法及び同粉末又は薄膜を用いる各種デバイス並びに二次電池及びリチウム貯蔵デバイス

技術分野

- [0001] 本発明は、規則正しく整列したメソ細孔を有する三次元構造を備え、ポーラス構造のフレームワークの中にナノサイズ微結晶金属酸化物ーガラス有する複合メソポーラス粉末又は薄膜及びその製造法並びにリチウム電池又はリチウムインタカレーション電気デバイス、光触媒デバイス、太陽電池、エネルギー貯蔵デバイス、さらに具体的な用途としての、充電型電池、特にリチウム電池の電極として用いるためのナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラス電極材料を備えた二次電池に関する。

背景技術

- [0002] 金属酸化物メソポーラス材料は、三次元的に規則正しく整列したナノサイズ細孔や、高比表面積などを有することで、電子材料、触媒材料、機能性セラミックス材料、電極材料への応用が期待されているが、フレームワークの中の金属酸化物はアモルファスなので、結晶に属した機能を引き出せないのが現状である。

また、世界中のグループが、色々な方法を試しているが、ナノオーダーのフレームワークの中で金属酸化物を結晶成長させた場合に、三次元的に規則正しく整列したナノ構造が潰れてしまうので、今まで成功した例がない。

表面活性剤を鋳型としてMCM41(ヘキサゴナル)やMCM48(キュービック)のメソポーラスシリカ(SiO_2)粉末の合成が成功されている(文献1、2参照)。しかし、それ以上の技術的進展がないのが現状である。

- [0003] また、現在、世界で10兆円規模のリチウム電池、特に充電型(2次)リチウム電池の正極、負極ともに、活物質として、金属酸化物が良く使われている。

従来型の活物質とした金属酸化物系は、粒子のサイズが大きくて、高速2次電池に要求されて電子電導パスとイオン電導パスが共存していないため、ハイレートの充・放電の達成は難しい。

電池の性能をアップするためには、粒子或いは細孔の微細化及び高比表面積化が要求されるが、しかしながら、今日まで提案されている色々な微細化方法は、ハイレートの高放電条件で、安定な高容量までには至っていないのが、現状である。

[0004] このようなことから、高い充電又は放電レートにしても高可逆容量と優れたサイクル特性を有する金属酸化物の合成が望まれている。

金属酸化物材料の中に、メソポーラス金属酸化物が挙げられる。この規則配列した空孔を持つメソポーラス金属酸化物は、Stucky等により1998年に報告されたものである(非特許文献3参照)。

[0005] しかし、これらのメソポーラス金属酸化物はアモルファスであるため、電極材料として安定性に欠けているという問題があった。我々は2004年ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスの合成に成功した(非特許文献4と特許文献1参照)。

このナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスは多くの注目を集め、触媒の担体又は色素増感型太陽電池、リチウム貯蔵材料、電気化学2層キャパシタ(EDLCs)としての用途が提案された。

[0006] 非特許文献1: C. T. Kresge, M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli, J. S. Beck, Nature 1992, 359, 710.

非特許文献2: J. S. Beck, J. C. Vartuli, W. J. Roth, M. E. Leonowicz, C. T. Kresge, K. D. Schmitt, C. T.-W. Chu, D. H. Olson, E. W. Sheppard, S. B. McCullen, J. B. Higgins, J. L. Schlenker, Journal American Chemical Society. 1992, 114, 10834.

非特許文献3: P. Yang, D. Zhao, D. I. Margolese, B. F. Chmelka, G. D. Stucky, Nature, 1998, 396, 152

非特許文献4: D. Li, H. Zhou, I. Honma, Nature Materials, 2004, 3, 65

特許文献1: 特願2003-386694

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0007] 本発明で解決しようとする課題は、(1) 高い比表面積を有する三次元構造を持つ微結晶金属酸化物-ガラス有する複合メソポーラス粉末又は薄膜を製造すること、(2) ポーラス構造のフレームワークは、ナノサイズ微結晶金属酸化物微結晶と僅かなガ

ラス相(SiO_2 或いは P_2O_5 , B_2O_3) によって構築されていること、(3) 僅かなガラス相(SiO_2 或いは P_2O_5 , B_2O_3) によって金属酸化物の結晶成長が制御されること、(4) その製造プロセスが簡単化されること、(5) これらの材料を、リチウムイオン電池、電気デバイス、光触媒デバイス、太陽電池、エネルギー貯蔵デバイスの製造に使用できることである。

- [0008] さらに、二次電池用として、(6) ナノポーラス構造のフレームワークの中に活物質金属酸化物のナノ微結晶を有する三次元構造を持つメソポーラス金属酸化物を製造すること、(7) ナノポーラス構造のフレームワークの中に電子電導パスとイオン電導パスを有すること、(8) 10A/g ハイ充・放電レートでも、容量には、数百サイクル後にも高い可逆容量 (例えば: Li_xTiO_2 : $x=0.5\sim0.8$) を維持させること、(9) 充・放電レートが 0.1A/g から 0.5A/g、2.0A/g、10A/g まで上げて、高い可逆充・放電容量 (例えば: Li_xTiO_2 : $x=0.5\sim0.8$) を維持することができる金属酸化物系電極材料を備えた二次電池の開発である。

課題を解決するための手段

- [0009] 本発明は、1) 規則的に配列したメソ細孔を有する三次元構造を備えていることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜、2) 六方(ヘキサゴナル)又は立方(キュービック)型の三次元構造を備えていることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜、3) ポーラス構造のフレームワークの中に、均一なナノサイズ微結晶酸化物を備えていることを特徴とする1又は2記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜、4) 50から400 m^2/g 範囲の高い比表面積を備えていることを特徴とする1-3のいずれかに記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜を提供する。
- [0010] 本発明は、また5) ブロック高分子又は界面活性化剤を鋳型とし、金属アルコキシド又は金属の塩化物、 $\text{PO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 又は $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ (TEOS) の水溶液又はこれらをエタノール等のアルコールに溶かした溶液に、塩酸(HCl)を加える工程、ソルゲル法によってガラス相の金属酸化物-無機酸化物複合メソストラクチャ構造を有する粉末を製造する工程、室温 $\sim 90^\circ\text{C}$ で熟成させゲル化させる工程、これを空気中

350-400° Cで加熱処理することによってブロック高分子又は界面活性化剤を除去しガラス相の金属酸化物-ガラス相複合メソポーラス粉末を製造する工程、更にこれを400-700° Cで熱処理することによってガラス相の金属酸化物を微結晶に相転移させる工程からなることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末の製造方法を提供する。

[0011] 本発明は、また6)ブロック高分子又は界面活性化剤を鋳型とし、金属アルコキシド又は金属の塩化物、 $\text{PO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 又は $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ (TEOS)のエタノール等のアルコールに溶かした溶液に、塩酸(HCl)を加え、pHを調整しながら加水分解を行ってゾル溶液とする工程、基板にゾル溶液を滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発させ、ゲル化させることにより基板上にガラス相の金属酸化物-無機酸化物-ブロック高分子(又は界面活性化剤)複合メソストラクチャ構造を有する薄膜を形成する工程、室温-90° Cで熟成させゲル化させる工程、これを空気中350-400° Cで加熱処理することによってブロック高分子又は界面活性化剤を除去しガラス相の金属酸化物-ガラス相複合メソポーラス薄膜を形成する工程、更にこれを400-700° Cで熱処理することによってガラス相の金属酸化物を微結晶に相転移させる工程からなることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス薄膜の製造方法を提供する。

[0012] 本発明は、また7)安定なガラス相の無機酸化物が、 SiO_2 、 P_2O_5 又は B_2O_3 であることを特徴とする5記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜の製造方法を提供する。

[0013] 本発明は、また8)合成段階で MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 などの異種金属酸化物を微量添加し、多元ガラス相を有するナノサイズ微結晶酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物(- MnO_2 、- NiO 、- Fe_2O_3 、- CuO 、- Li_2O 、- WO_3 、- SnO_2 など)からなることを特徴とする5又は6記載のメソポーラス粉末又は薄膜の製造方法を提供する。

[0014] 本発明は、また9)金属アルコキシド又は金属の塩化物が、 $\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_3$ 、 $\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ 、 NbCl_5 、 LiCl 、 NiCl_2 、 FeCl_3 、 CuCl_2 、 MnCl_2 、 SnCl_4 又は WCl_5 であることを特徴とする5-7のいずれかに記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄

膜の製造方法を提供する。

[0015] 本発明は、また10) 上記5〜8によって製造されたナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜を用いることを特徴とするリチウム電池又はリチウムインタカレーション電気デバイス、光触媒デバイス、太陽電池、エネルギー貯蔵デバイスを提供する。

[0016] さらに、本発明は上記微結晶性メソポーラス金属酸化物の特性を活かし、二次電池への適用が可能であることの知見を得た。

本発明は、この知見にもとづいて、

11) 規則的に配列したメソ細孔を有する三次元構造を備えているナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラスからなる電極で構成されていることを特徴とする二次電池、12) 細孔の平均直径が2nm〜10nmであることを特徴とする上記11記載の二次電池、13) 六方体又は立方体構造を持つナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラスのフレームワークの中に、数ナノオーダーの均一な微結晶酸化物を備えていることを特徴とする上記11又は12記載の二次電池、14) フレームワークの壁の厚さが2〜9nmであることを特徴とする上記11〜13のいずれかに記載の二次電池、15) ナノサイズ微結晶酸化物が、 TiO_2 、 NiO 、 MnO_2 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 、 CoO 、 CoO_2 、 CrO_2 、 Co_3O_4 、 WO_3 、 SnO 、 SnO_2 から選択した1種以上の金属酸化物であることを特徴とする上記11〜14のいずれかに記載の二次電池、を提供する。

[0017] 本発明はまた、

16) ガラス相が、 P_2O_5 、 SiO_2 又は B_2O_3 から選択した1種以上の無機酸化物であることを特徴とする上記11〜15のいずれかに記載の二次電池、17) ガラス相は、 MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 から選択した1種以上の異種金属酸化物を、前記ガラス相に対してモル比で2%〜60%を含む多元系ガラス相であることを特徴とする上記11〜16のいずれかに記載の二次電池、18) ネットワーク状ガラス相の中に、イオン導電性或いは電子導電性の異種金属酸化物を、ガラス相に対してモル比で2%〜60%を添加することにより、フレームワークの中にイオン電導パスと電子電導パスの両方を有することを特徴とする上記11〜16のいずれかに記載の二次電池、19) ナノサイズ微結晶酸化物ーガラス複合メソポーラスをリチウム2次電池の電極として利

用し、充電(或いは放電)レートを 0.1 A/g より10倍(1.0 A/g)、さらには100倍(10 A/g)まで高くしても、充電(或いは放電)のエネルギー密度はレートが 0.1 A/g 時の6〜7割以上を保つことを特徴とする上記11〜18のいずれかに記載の二次電池、を提供する。

[0018] 本発明はまた、

20) ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスをリチウム二次電池の電極として利用し、表面積の増加により、活物質の酸化物に対して、充電・放電容量が最大理論容量の1.0倍から5.0倍の大容量を有することを特徴とする上記11〜19のいずれかに記載の二次電池、21) ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスをリチウム二次電池の電極として利用し、充電・放電レートを 0.1 A/g より10倍(1.0 A/g)、さらには100倍(10 A/g)まで高くしても、高可逆率が95%以上を有していることを特徴とする請求項11〜20のいずれかに記載の二次電池、22) ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスをリチウムの電極として利用し、充電・放電レートを 0.1 A/g より10倍(1.0 A/g)、さらには100倍(10 A/g)まで高くしても、数百サイクルの充・放電サイクル後に、初期容量の6から7割以上の高可逆容量を有していることを特徴とする上記11〜21のいずれかに記載の二次電池を提供する。

[0019] また、本発明は、23) 異種金属酸化物を微量添加したナノサイズ微結晶金属酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物は、充電・放電レートを 0.1 A/g より100倍、500倍、1000倍のレートにした場合においても、レートが 0.1 A/g 時の4割から7割以上の高可逆容量を有していることを特徴とする上記11〜21のいずれかに記載の二次電池、24) 高可逆率($\alpha > 95\%$)を有していることを特徴とする上記11〜23のいずれかに記載の二次電池、25) リチウムイオンの酸化・還元を利用したことを特徴とする上記11〜24のいずれかに記載のキャパシタ、スーパーキャパシタ等リチウム貯蔵デバイス、を提供する。

[0020] また、本発明は、

26) ブロック高分子又は界面活性剤を鋳型とし、金属アルコキシド又は金属の塩化物、 $\text{PO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 又は $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ (TEOS)の水溶液又はこれらをエターノール等のアルコールに溶かした溶液に、塩酸(HCl)を加える工程、ソルーゲル法によってガラ

ス相の金属酸化物-無機酸化物複合メソストラクチャ構造を有する粉末を製造する工程、室温-90°Cで熟成させゲル化させる工程、これを空气中350-400°Cで加熱処理することによってブロック高分子又は界面活性化剤を除去しガラス相の金属酸化物-ガラス相複合メソポーラス粉末を製造する工程、更にこれを400-700°Cで熱処理することによってガラス相の金属酸化物を微結晶に相転移させる工程からなることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスからなる電極で構成された二次電池の製造方法。27)合成段階で MnO_2 , NiO , Fe_2O_3 , CuO , Li_2O , WO_3 , SnO_2 などの異種金属酸化物を微量添加し、多元ガラス相を有するナノサイズ微結晶酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物(- MnO_2 ,- NiO ,- Fe_2O_3 ,- CuO ,- Li_2O ,- WO_3 ,- SnO_2 など)からなることを特徴とする前記26記載のナノサイズ微結晶金属酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物メソポーラスからなる電極で構成された二次電池の製造方法、を提供する。

発明の効果

- [0021] 三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜の製造方法は、極めて簡便な方法であるばかりでなく、ポーラス細孔のサイズと構造を制御することが可能であり、表面積が大きく、規則正しく整列した六方(ヘキサゴナル)又は立方(キュービック)型構造を備え、ポーラス構造のフレームワークはナノサイズ微結晶金属酸化物微結晶と僅かなガラス相(SiO_2 或いは P_2O_5)により構築される。以上によるナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜、及びさらに電子電導パスとイオン電導パスを有するナノサイズ微結晶金属酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物メソポーラスを得ることができるという優れた効果を有する。

また、これによって、早い充・放電レート(例えば、10A/g、20A/g、50A/g)にもかかわらず、容量が大きく、充放電サイクル特性に優れた二次電池を得ることができる。数百サイクルをした後にも高可逆率($\alpha > 96\%$)を維持しているという著しい効果を有する。

図面の簡単な説明

- [0022] [図1]三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスの構造

のイメージを示す図である。

[図2(a)]加熱処理する前後及び複数の異なる温度で再熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折結果を示す図である。

[図2(b)]加熱処理する前後及び複数の異なる温度で再熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の高角度X線回折結果を示す図である。

[図2(c)]ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 - MnO_2 (- NiO , Fe_2O_3 , CuO , Li_2O , WO_3 , SnO_2 など) 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折結果を示す図である。

[図2(d)]ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 - MnO_2 (- NiO , Fe_2O_3 , CuO , Li_2O , WO_3 , SnO_2 など) 複合メソポーラス粉末の高角度X線回折結果を示す図である。

[図3(a)] 400°C で6時間程度加熱処理してブロック高分子P123を除去した TiO_2 (アモルファス相)- P_2O_5 (ガラス相)であるメソポーラス複合材料の透過電子顕微鏡写真である。

[図3(b)] 500°C で2時間程度加熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の透過電子顕微鏡写真である。

[図3(c)]ナノサイズ TiO_2 微結晶と僅かガラス相(P_2O_5)による構築されているフレームワークの透過電子顕微鏡写真である。

[図3(d)]フレームワークの中のナノサイズ TiO_2 微結晶とガラス相(P_2O_5)の透過電子顕微鏡写真である。

[図3(e)] 500°C で熱処理したナノサイズ TiO_2 微結晶とガラス相(P_2O_5 - MnO_2)複合メソポーラス粉末の透過電子顕微鏡写真である。

[図3(f)]フレームワークの中のナノサイズ TiO_2 微結晶とガラス相(P_2O_5 - MnO_2)の透過電子顕微鏡写真である。

[図4]ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末窒素ガス吸着等温曲線と細孔サイズ分布を示す図である。

[図5(a)]ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス SiO_2 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折と高角度X線回折結果を示す図である。

[図5(b)]ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス SiO_2 複合メソポーラス粉末の透過電子顕微鏡写真である。

[図5(c)]ナノサイズ微結晶 ZrO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折と高角度X線回折結果を示す図である。

[図5(d)]ナノサイズ微結晶 ZrO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の透過電子顕微鏡写真である。

[図6]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの小角X線回折パターンと広角X線回折パターンを示す図である。

[図7]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの透過型電子顕微鏡で観察した結果を示す図である。

[図8]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスのサイクリックボルタモグラムである。

[図9]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの定電流充・放電特性を示す図である。

[図10]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスのサイクル特性を示す図である。

[図11]3次的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)-異種金属酸化物(CuO と SnO_2)メソポーラスの定電流充・放電特性を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

- [0023] 以下に本発明の具体例を示すが、本発明はこれらの具体例になんら拘束されるものではない。すなわち本願発明の技術思想に基づく変形、他の実施態様及び実施例は、全て本願発明に含まれるものである。

本発明のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜は比表面積が大きく、通常数十 m^2/g 以上、特に数百 m^2/g に達する比表面積を得ることができる。これは窒素ガス吸着等温曲線で確認することができた。本発明の酸化物微結晶の平均サイズ(径)は、通常3—6ナノ(nm)程度となる。

- [0024] また、後述するように、いずれの三次元構造であっても、ポーラス構造のフレームワ

ークは、ナノサイズ微結晶金属酸化物微結晶と僅かな量のガラス相(SiO_2 、 P_2O_5 又は B_2O_3 など)により構築することができる。

ガラス相は通常、2-10wt%程度の量とする。特に、その量に上限を設ける必要はないが、必要に応じてその量を増やし、例えば10-20wt%とすることができる。必要に応じて、さらに35wt%程度にすることもできる。

図1は、三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスの構造のイメージを示す図である。

図1に示すように、ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合層は、メソポーラス構造のフレームワーク、すなわちメソポーラス構造の壁を構成しており、そのフレームワークの中で、ガラス相を介してナノ微細結晶が整列している様子が示されている。

- [0025] 比表面積が大きく、六方(ヘキサゴナル)又は立方(キュービック)型三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末(例として、 TiO_2 - P_2O_5 、 ZrO_2 - P_2O_5 、 Nb_2O_5 - P_2O_5 、 Nb_2O_5 - SiO_2 、 WO_3 - P_2O_5 、 TiO_2 - SiO_2 、 WO_3 - SiO_2 、 ZrO_2 - SiO_2 、 ZrO_2 - B_2O_3 、 ZrO_2 - P_2O_5 - SiO_2 、 TiO_2 - P_2O_5 - SiO_2 、 TiO_2 - P_2O_5 - B_2O_3)を製造する。

鋳型としてブロック高分子(例えば: $(\text{EO})_{20}(\text{PO})_{70}(\text{EO})_{20}$ = Pluronic 123, BASF))を使用した。0.8-1.2gの $(\text{EO})_{20}(\text{PO})_{70}(\text{EO})_{20}$ を8-10gのエタノール溶液の中に入れる。水溶液を使用しても良い。

- [0026] 次に、2.5gの $\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_3$ (他の金属酸化物としては、 $\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ 、 NbCl_5 、 LiCl 、 NiCl_2 、 FeCl_3 、 CuCl_2 、 MnCl_2 、 SnCl_4 又は WCl_5 などを使用することができる)を加え、攪拌しながら、1g 0.5Nの塩酸(HCl)を滴下し、さらに1gの $\text{PO}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ を加えて20時間攪拌し、室温-90°Cで五日間程度熟成させる。この熟成期間は温度との関連による。これによってゲル化させ、メソストラクチャ構造を有する TiO_2 (アモルファス相)- P_2O_5 (ガラス相)-P123を合成した。

- [0027] これらのサンプルを空气中350-400°Cで6時間程度、加熱処理することによってブロック高分子P123 = $(\text{EO})_{20}(\text{PO})_{70}(\text{EO})_{20}$ を除去し、フレームワークが TiO_2 (アモルファス相)- P_2O_5 (ガラス相)であるメソポーラス複合材料を合成した。

次に、更に高い温度領域400-600°Cの温度で、2時間程度加熱処理することによって、アモルファス相の TiO_2 を成核し、クラスタの TiO_2 から微結晶 TiO_2 に成長させな

がら、ナノオーダーで複合化させる。

- [0028] 高い温度領域でも安定なガラス相である P_2O_5 を使用することによって、微結晶 TiO_2 がフレームワークを壊すほど大きな微粒子 TiO_2 に成長させることなく、3-6nmオーダーの均一な TiO_2 がフレームワークに留まることによって、均一なサイズを有するナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末が得られた。

上記 TiO_2 - P_2O_5 と同様の方法を用いて、 ZrO_2 - P_2O_5 、 Nb_2O_5 - P_2O_5 、 Nb_2O_5 - SiO_2 、 WO_3 - P_2O_5 、 TiO_2 - SiO_2 、 WO_3 - SiO_2 、 ZrO_2 - SiO_2 、 ZrO_2 - B_2O_3 、 ZrO_2 - P_2O_5 - SiO_2 、 TiO_2 - P_2O_5 - SiO_2 、 TiO_2 - P_2O_5 - B_2O_3 などの三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末を得ることができた。

- [0029] (ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の構造の制御因子と性質)
ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末のキャラクタリゼーションは、X線回折、透過電子顕微鏡と窒素ガス吸着等温曲線を用いて行った。

加熱処理(焼結する)前後及び複数の異なる温度で再熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折(図2(a))と高角度X線回折(図2(b))から、450° C-650° Cまでの再熱処理下のサンプルが、三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスであること確認できた。

- [0030] 複数の異なる温度で再熱処理した微量な異種金属酸化物(MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 など)を添加したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 - MnO_2 (- NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 など)複合メソポーラス粉末の小角度X線回折(図2(c))と高角度X線回折(図2(d))から、450° C-650° Cまでの再熱処理下サンプルが、三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-多元ガラス複合メソポーラスであること確認できた。

- [0031] また、同様に400° Cで6時間ぐらい加熱処理してブロック高分子P123を除去した TiO_2 (アモルファス相)- P_2O_5 (ガラス相)であるメソポーラス複合材料の透過電子顕微鏡の写真を図3(a)に示す。これは六方晶(ヘキサゴナル)の構造を示した。

500° Cで2時間程度加熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の透過電子顕微鏡の写真を図3(b)に示す。これも同様に六方晶(ヘキサゴナル)の構造を示した。

ポーラス構造のフレームワークはナノサイズ TiO_2 微結晶と僅かなガラス相(P_2O_5)により構築されていることが透過電子顕微鏡の写真(図3(c)と図3(d))で確認された。

- [0032] 更に、ポーラス構造のフレームワークはナノサイズ TiO_2 微結晶と微量な異種金属酸化物 MnO_2 を添加したガラス相($\text{P}_2\text{O}_5\text{-MnO}_2$)による構築されていることが透過電子顕微鏡写真(図3(e)と図3(f))で確認された。

- [0033] 窒素ガス吸着等温曲線により、BETプロットによって確認した結果、 450°C で再熱処理したナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末比表面積は約 $290\text{ m}^2/\text{g}$ であった。窒素ガス吸着等温曲線と細孔のサイズ(半径)を図4に示す。本発明においては、50から $400\text{ m}^2/\text{g}$ 範囲の高い比表面積を得ることができる。

- [0034] ガラス相が変わって、ナノサイズ微結晶 TiO_2 -ガラス SiO_2 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折と高角度X線回折結果を図5(a)に、透過電子顕微鏡の写真を図5(b)に示した。

微結晶相の金属酸化物が変わって、ナノサイズ微結晶 ZrO_2 -ガラス P_2O_5 複合メソポーラス粉末の小角度X線回折と高角度X線回折結果を図5(c)に、透過電子顕微鏡の写真を図5(d)に示した。

- [0035] 次に、本願発明の二次電池及びリチウム貯蔵デバイスについて説明する。なお、上記メソ細孔を有する三次元構造を備えているナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス材料及びその製造方法については、全て二次電池及びリチウム貯蔵デバイスに適用できるものである。

本発明の3次的に均一な細孔(ポア)が規則的に配列ナノサイズ微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスからなる電極は、充電又は放電 0.1 A/g のレートで $320\sim 380\text{ mAh/g}$ 、 10 A/g のレートで $220\sim 280\text{ mAh/g}$ などの高可逆容量を有している。

細孔の平均直径は $2\text{ nm}\sim 6\text{ nm}$ であり、六方体又は立方体構造を持つメソポーラス $\text{TiO}_2\text{-P}_2\text{O}_5$ のフレームワークの中に、数ナノオーダー($2\sim 7\text{ nm}$)のアナタゼ TiO_2 の微細結晶が沢山詰まっている。

- [0036] 図6に、本発明のナノサイズ微結晶金属酸化物(TiO_2)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの小角X線回折(XRD)パターンと広角X線回折パターンを示す。

小角X線回折(XRD)パターンでは、六方晶構造の(100)、(110)及び(200)の回折ピークが見られる。

また、広角X線回折パターンでは、アナタゼ TiO_2 構造の(101)、(004)、(200)、(211)と(204)の5個の回折ピークがはっきり見られる。このようなブロードな回折ピークは、アナタゼ TiO_2 の微細結晶のサイズが大体4-5ナノであることを示唆している。

- [0037] 図7に、本発明の3次元的に均一な細孔(ポア)が規則的に配列した微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの透過型電子顕微鏡で観察した結果を示す。約4nmの均一な細孔(ポア)を有する整列した六方体構造を有する微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスが確認できる。

本発明の3次元的に均一な細孔(ポア)が規則的に配列した微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの1.0V〜4.0V(vs. Li/Li^+)の電位におけるサイクリックボルタンメトリーを図8に示す。スキャン速度は0.1mV/sである。

- [0038] また、3次元的に規則的に配列した均一な細孔(ポア)を有する微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスの定電流充・放電特性を図9に示す。充・放電の電流密度は0.1A/g、0.5A/g、2A/g、10A/gである。定電流充放電することにより、アナタゼ TiO_2 —リチウムのインターカレーション容量を測定することが出来る。

放電(還元)プロセスでは、電流密度は0.1A/g、0.5A/g、2A/gと10A/gに対して、放電容量はそれぞれ382mAh/g、373mAh/g、347mAh/gと257mAh/gである。また、電流密度は0.1A/g、0.5A/g、2A/gと10A/gに対して、充電容量はそれぞれ347mAh/g、342mAh/g、333mAh/gと243mAh/gである。

- [0039] 図10に、3次元的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスのサイクル特性(充・放電の電流密度=10A/g)を示す。

2回目の放電容量(リチウムのインターカレーション)と充電容量(リチウムのデインターカレーション)は、ほぼ240mAh/g(Li_xTiO_2 , $x=0.7$)前後であり、充放電の数百サイクル後でも約180mAh/g(Li_xTiO_2 , $x=0.5-0.6$)前後で安定している。

- [0040] 以上、微結晶金属酸化物については、代表的な TiO_2 を用いた場合について説明したが、他の微結晶金属酸化物である TiO_2 、 NiO 、 MnO_2 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 、 CoO 、 CoO_2 、 CrO_2 、 Co_3O_4 、 WO_3 、 SnO 、 SnO_2 についても、またこれらの混合物についても、同様な結果を得ることができた。

ガラス相については (P_2O_5) を用いて説明したが、他の材料すなわち SiO_2 又は B_2O_3 の無機酸化物でも同様の結果が得られた。

- [0041] 図11に、3次元的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)—異種金属酸化物(CuO と SnO_2)メソポーラスの定電流充・放電特性を示す。

放電の電流密度が 20A/g の時に、 TiO_2 - P_2O_5 、 TiO_2 - P_2O_5 - SnO_2 と TiO_2 - P_2O_5 - CuO の放電容量密度は、それぞれ 65mAh/g 、 195mAh/g と 270mAh/g である。

また、 TiO_2 - P_2O_5 - SnO_2 に対して、放電(還元)プロセスでは、電流密度は 10A/g 、 20A/g 、 50A/g に対して、放電容量はそれぞれ、 230mAh/g 、 195mAh/g 、 178mAh/g である。

- [0042] 電子電導性を有する異種金属酸化物を微量添加することによって、微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスのフレームワーク中のガラスネットワークにおいて、電子電導性金属酸化物による電子電導パスが構築された。

それによって、さらなる高速定電流充・放電特性が良くなる。図11の TiO_2 - P_2O_5 - SnO_2 と TiO_2 - P_2O_5 - CuO の結果はそれを示唆している。

この他、 MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 Li_2O 、 WO_3 から選択した1成分以上を添加しても、同様の効果が得られた。

- [0043] 本発明の3次元的に均一な細孔(ポア)が規則的に配列した微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)メソポーラスと微結晶金属酸化物(TiO_2)—無機酸化物のガラス相(P_2O_5)—異種金属酸化物(CuO と SnO_2)メソポーラスの大電流充・放電の容量から求めたエネルギー密度とパワー密度は、電気自動車に要求されるスーパーキャパシタの目標値を超えている。

つまり、微結晶金属酸化物—無機酸化物のガラス相—異種金属酸化物メソポーラスは、スーパーキャパシタとして、電気自動車への応用も可能であることを示すもので

ある。

産業上の利用可能性

[0044] 本発明は、三次元構造を有するナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスの製造方法は極めて簡便な方法であるばかりでなく、ポーラス構造のフレームワークはナノサイズ微結晶と僅かなガラス相により構築されているという特徴を有する。

この特性に基づき、リチウムインタカレーション電気デバイス、光触媒デバイス、太陽電池、エネルギー貯蔵デバイス技術に適用できる。

そしてまた、本発明の、微結晶金属酸化物(TiO_2 、 NiO 、 MnO_2 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 、 CoO 、 CoO_2 、 CrO_2 、 Co_3O_4 、 WO_3 、 SnO 、 SnO_2 から選択した1種以上の金属酸化物)-無機酸化物のガラス相(P_2O_5 、 SiO_2 、 B_2O_3 から選択した1種以上)-異種金属酸化物(MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 から選択した1種以上)からなるメソポーラスは、2次電池(リチウム2次電池を含む)、電気化学キャパシタ、表面擬似容量キャパシタ、スーパーキャパシタ等エネルギー貯蔵デバイスへの応用が可能である。

本発明の、三次元構造を有する3次元的に細孔のサイズと構造が制御された微結晶金属酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物メソポーラスは、製造工程が極めて簡便であるばかりでなく、ポーラス細孔のサイズと構造を制御することが可能である。

また、表面積が大きく、規則正しく整列した六方晶(ヘキサゴナル)又は立方晶(キュービック)構造を備えており、特に、フレームワークの中に、数ナノオーダー(2~7nm)の活物質である金属酸化物の微細結晶が、多数詰まっている構造を有する。

ナノ細孔の中に、電解液とリチウムイオンが簡単に入れるので、ナノ細孔がイオン電導パスとなり、またガラス相に添付した異種金属酸化物が電子電導ガスとなる特徴を備えている。これらの特徴を利用して、さらに高速充・放電の二次電池用電極材料への応用が可能である。

請求の範囲

- [1] 規則的に配列したメソ細孔を有する三次元構造を備えていることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜。
- [2] 六方(ヘキサゴナル)又は立方(キュービック)型の三次元構造を備えていることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜。
- [3] ポーラス構造のフレームワークの中に、均一なナノサイズ微結晶酸化物を備えていることを特徴とする請求項1又は2記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜。
- [4] 50 から $400\text{m}^2/\text{g}$ 範囲の高い比表面積を備えていることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜。
- [5] ブロック高分子又は界面活性剤を鋳型とし、金属アルコキシド又は金属の塩化物、 $\text{PO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 又は $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ (TEOS)の水溶液又はこれらをエタノール等のアルコールに溶かした溶液に、塩酸(HCl)を加える工程、ソルゲル法によってガラス相の金属酸化物-無機酸化物複合メソストラクチャ構造を有する粉末を製造する工程、室温 $\sim 90^\circ\text{C}$ で熟成させゲル化させる工程、これを空气中 $350\sim 400^\circ\text{C}$ で加熱処理することによってブロック高分子又は界面活性剤を除去しガラス相の金属酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末を製造する工程、更にこれを $400\sim 700^\circ\text{C}$ で熱処理することによってガラス相の金属酸化物を微結晶に相転移させる工程からなることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜の製造方法。
- [6] ブロック高分子又は界面活性剤を鋳型とし、金属アルコキシド又は金属の塩化物、 $\text{PO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 又は $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ (TEOS)の水溶液又はこれらをエタノール等のアルコールに溶かした溶液に、塩酸(HCl)を加え、pHを調整しながら加水分解を行ってゾル溶液とする工程、基板に該ゾル溶液を滴下し、基板を高速回転させ、溶剤を蒸発させ、ゲル化させることにより基板上に、ガラス相の金属酸化物-無機酸化物-ブロック高分子(又は界面活性剤)複合メソストラクチャ構造を有する薄膜を形成する工程、室温 $\sim 90^\circ\text{C}$ で熟成させゲル化させる工程、これを空气中 $350\sim 400^\circ\text{C}$ で加熱処理することによってブロック高分子又は界面活性剤を除去しガラス相の金属酸化


物-ガラス相複合メソポーラス薄膜を形成する工程、更にこれを400-700°Cで熱処理することによってガラス相の金属酸化物を微結晶に相転移させる工程からなることを特徴とするナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス薄膜の製造方法。

- [7] 安定なガラス相の無機酸化物が、 SiO_2 、 P_2O_5 又は B_2O_3 であることを特徴とする請求項5又は6記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜の製造方法。
- [8] 合成段階で MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 などの異種金属酸化物を微量添加し、多元ガラス相を有するナノサイズ微結晶酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物(- MnO_2 、- NiO 、- Fe_2O_3 、- CuO 、- Li_2O 、- WO_3 、- SnO_2 など)からなることを特徴とする請求項5-7のいずれかに記載のメソポーラス粉末又は薄膜の製造方法。
- [9] 金属アルコキシド又は金属の塩化物が、 $\text{Ti}(\text{OC}_3\text{H}_7)_3$ 、 $\text{Zr}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ 、 NbCl_5 、 LiCl 、 NiCl_2 、 FeCl_3 、 CuCl_2 、 MnCl_2 、 SnCl_4 又は WCl_5 であることを特徴とする請求項5-8のいずれかに記載のナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜の製造方法。
- [10] 請求項5-9によって製造されたナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラス粉末又は薄膜を用いることを特徴とするリチウム電池又はリチウムインタカレーション電気デバイス、光触媒デバイス、太陽電池、エネルギー貯蔵デバイス。
- [11] 規則的に配列したメソ細孔を有する三次元構造を備えているナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスからなる電極で構成されていることを特徴とする二次電池。
- [12] 細孔の平均直径が2nm-10nmであることを特徴とする請求項11記載の二次電池。
- [13] 六方体又は立方体構造を持つナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メソポーラスのフレームワークの中に、数ナノオーダーの均一な微結晶酸化物を備えていることを特徴とする請求項11又は12記載の二次電池。
- [14] フレームワークの壁の厚さが2-9nmであることを特徴とする請求項11-13のいずれかに記載の二次電池。


- [15] ナノサイズ微結晶酸化物が、 TiO_2 、 NiO 、 MnO_2 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 、 CoO 、 CoO_2 、 CrO_2 、 Co_3O_4 、 WO_3 、 SnO 、 SnO_2 から選択した1種以上の金属酸化物であることを特徴とする請求項11～14のいずれかに記載の二次電池。
- [16] ガラス相が、 P_2O_5 、 SiO_2 又は B_2O_3 から選択した1種以上の無機酸化物であることを特徴とする請求項11～15のいずれかに記載の二次電池。
- [17] ガラス相は、 MnO_2 、 NiO 、 Fe_2O_3 、 CuO 、 Li_2O 、 WO_3 、 SnO_2 から選択した1種以上の異種金属酸化物を、前記ガラス相に対してモル比で2%～60%を含む多元系ガラス相であることを特徴とする請求項11～16のいずれかに記載の二次電池。
- [18] ネットワーク状ガラス相の中に、イオン導電性或いは電子導電性の異種金属酸化物を、ガラス相に対してモル比で2%～60%を添加することにより、フレームワークの中にイオン導電バスと電子導電バスの両方を有することを特徴とする請求項11～16のいずれかに記載の二次電池。
- [19] ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メンポーラスを二次電池の電極として利用し、充電(或いは放電)レートが 0.1A/g より10倍(1.0A/g)、さらには100倍(10A/g)まで高くしても、充電(或いは放電)のエネルギー密度はレートが 0.1A/g 時の6～7割以上を保つことを特徴とする請求項11～18のいずれかに記載の二次電池。
- [20] ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メンポーラスを二次電池の電極として利用し、表面積の増加により、活物質の酸化物に対して、充電・放電容量が最大理論容量の1.0倍から5.0倍の大容量を有することを特徴とする請求項11～19のいずれかに記載の二次電池。
- [21] ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メンポーラスを二次電池の電極として利用し、充電・放電レートを 0.1A/g より10倍(1.0A/g)、さらには100倍(10A/g)まで高くしても、高可逆率が95%以上を有していることを特徴とする請求項11～20のいずれかに記載の二次電池。
- [22] ナノサイズ微結晶酸化物-ガラス複合メンポーラスをリチウムの電極として利用し、充電・放電レートを 0.1A/g より10倍(1.0A/g)、さらには100倍(10A/g)まで高くしても、数百サイクルの充・放電サイクル後に、初期容量の6から7割以上の高可逆容量を有していることを特徴とする請求項11～21のいずれかに記載の二次電池。

- [23] 異種金属酸化物を微量添加したナノサイズ微結晶金属酸化物-無機酸化物のガラス相-異種金属酸化物は、充電・放電レートを 0.1A/g より100倍、500倍、1000倍のレートにした場合においても、レートが 0.1A/g 時の4割から7割以上の高可逆容量を有していることを特徴とする請求項11〜21のいずれかに記載の二次電池。
- [24] 高可逆率 ($r > 95\%$) を有していることを特徴とする請求項11〜23のいずれかに記載の二次電池。
- [25] リチウムイオンの酸化・還元を利用したことを特徴とする請求項11〜24のいずれかに記載のキャパシタ、スーパーキャパシタ等リチウム貯蔵デバイス。


[図2(b)]




[図2(c)]




[図2(d)]




[図3(a)]




[図3(b)]




[図3(c)]



[図3(d)]




[図3(e)]




[図3(f)]




[図4]




[図5(a)]




[図5(b)]




[図5(c)]




[図5(d)]




[図6]




[図7]




[図8]



[図9]



[図10]



[図11]

